MULTISTONE
CENTER

Használat és ápolás







silestone®
Designed by COSENTINO

multistone.hu

SILESTONE

A Silestone tisztítása, ápolása

A **Silestone®** felületeket az exkluzív és innovatív HybriQ technológiával gyártják, amely higiénikus felületet biztosít. A gyártási folyamat során 100%-ban megújuló elektromos energiát és újrahasznosított vizet használnak a környezettudatosság és egy fenntarthatóbb világ víziójának megvalósítása érdekében.

Néhány egyszerű karbantartási, illetve tisztítási rutin alkalmazásával hosszú évekig ragyogóan szépek maradhatnak **Silestone®** felületei. A **Silestone®** gyönyörű, összetételében 94%-ban természetes kvarc anyaga egyedülállóan homogén és porózusmentes, mely tökéletes higiéniát biztosít minden felületen.

Rugalmas, ugyanakkor kemény anyaga rendkívül ellenálló a mindennapi konyhai használat során előforduló kihívásokkal szemben, mindemellett pedig könnyen karbantartható.

A Silestone® általános tisztítása és karbantartása

1. **Vigye fel a tisztítószert az érintett területre, és nedves mikroszálas kendővel óvatosan, körkörös mozdulatokkal törölje át.**

2. **Hagyja hatni néhány percig, majd bő vízzel öblítse le. Végül pedig törölje szárazra egy pamut konyharuhával, vagy konyhai papírtörlővel.**

A Cosentino a **Multistone-nál is beszerezhető** Q-Action-t javasolja mindennapi használatra a Silestone® felületeinek tisztításához, mely különösen alkalmas a konyhai munkalapok higiéniájának megtartására és fertőtlenítésére. Önszárító összetevőket és természetes anyagokat tartalmaz, így minden használat után ragyogó csillogást eredményez.

Amennyiben Ön számára nem elérhető ez a termék, vagy megérkezéséig is szeretné tisztítani felületét, akkor az általános tisztításhoz víz és semleges tisztítószer használatát javasoljuk.

Makacs foltok és szennyeződések eltávolítása

Amikor makacs foltok keletkeznek, azok tisztítása a folt típusától függ. Az alábbiakban a leggyakoribb esetek hatékony és praktikus foltkezelési megoldásait ajánljuk:

- **Zsírfoltok:** Tegyen **Q-Action-t** (ennek hiányában mosogatószert, vagy ahhoz hasonló tisztítószert) a foltra, és törölje egy kendővel addig, amíg el nem tűnik. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot. Ezt követően bő vízzel öblítse le és szárítsa meg az érintett területet. Tilos a szivacs dörzsis felével törölni a felületet, mivel ez károsíthatja az anyagot.
- **Vízkő:** A tisztításhoz használjon ecetet vagy ecetes tisztítószert és egy nedves szivacsot. Makacs folt esetén használhat vízzel hígított vízkőoldót, azonban ügyeljen arra, hogy ne hagyja a felületen 2 percnél tovább. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot. Bő vízzel öblítse le, majd szárítsa meg konyhai papírtörlővel.
- **Szilikon, ragasztó eltávolítása:** A készítés során és a munkalap beszerelésekor ahol ragasztókat, öntapadós ragasztókat vagy szilikont használtak a felületen, javasoljuk, hogy legkésőbb 30 perccel a munkálatok után tisztítsa meg.

  Ehhez használjon egy tiszta pamut anyagot vagy papírtörlőt és Clean Colorsil-t (a Cosentino kiegészítő terméke). Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor izopropil-alkohol vagy izopropanol (tisztító alkohol) illetve etanol is alkalmazható.

Nehéz foltok tisztítása

A nehéz foltokhoz öntsön egy kis Q-Actiont (vagy hasonló terméket) az érintett területre és hagyja rajta 2 percig. Ezt követően dörzsölje át egy finom szivaccsal (kerámialapos tűzhelyhez való, kék típusú, karcolást nem okozó), majd bő vízzel öblítse le és szárítsa meg.



Szennyeződés	Tisztítószer	Eszköz
Étel	Semleges szappan és víz	Nedves konyharuha
Tinta	Etil-alkohol*	Papírtörlő
Zsírfoltok, olaj	Semleges szappan és víz	Nedves szivacs
Oxid, fém	Sósav*	Papírtörlő
Vízkő	Vízkőoldó termék/ecet	Nedves szivacs
Egyéb színes foltok (pl.bor)	Hígított fehérítő	Nedves szivacs

*Ne használja közvetlenül a foltra, nedvesítse be a papírtörlőt.

Karcolások, ütések

Ne használjon éles eszközöket, közvetlenül a munkalapon való vágásra. Kérjük, mindig használjon vágódeszkát. Kérjük, ne használjon dörzsölő ill. fémből készült szivacsot! A mikroszálas anyag vagy a nedves papír használata elegendő.

Ne helyezzen a munkalapra nehéz tárgyakat és kerülje a kevésbé ellenálló, az ütésekre érzékenyebb területek kitettségét, például az éleken és a szélek mentén.

Hőállóság

hősokk álló. Ne feledje azonban, hogy a hirtelen hőmérséklet-változások ugyanúgy hatással lehetnek rá, mint más anyagokra. A nagy hőmérséklet különbség (hideg-meleg), károsíthatja a felületet. Ezért a forró tárgyak (pl. serpenyők, edények és más, hőt leadó eszközök) felületre helyezésekor a sérülések elkerülése érdekében **erősen ajánlott** alátétek használata.

Továbbá legyen körültekintő a fürdőszobai mosdók esetében is, mert a hőt leadó eszközök, (például a hajvasaló vagy a hajsütővas stb.) itt is okozhatnak károsodást az anyagban.

Használati óvintézkedések

- Ne hagyjon hosszabb ideig vizet a felületen, a legérzékenyebbek a mosogatóhoz közeli területek.
- Silestone® nem ajánlott kültéri használatra, mivel az UV-sugarak károsíthatják a felületét.
- Ne helyezzen hőt leadó, vagy a tűzhelyről éppen levett tárgyakat a felületre. Használjon alátétet vagy konyharuhát.
- Ne használjon víztaszító, tömítő, polírozó vagy ezekhez hasonló anyagokat.
- Ne polírozza a felületet.
- Ne helyezzen a munkalapra nehéz tárgyakat.
- Ne használjon festékeltávolítót, marószódát vagy olyan termékeket, amelyek pH értéke magasabb, mint 10.
- Ne használjon hideg zsíroldót.
- Ha fehérítőt vagy oldószereket használ, bő vízzel öblítse le a felületet.
- Soha ne hagyjon tisztítószert, vegyszert hosszabb ideig felületen, mert azok 12 óra után hatással lehetnek arra.
- Makacs folt esetén használhat vízzel hígított vízkőoldót, azonban ügyeljen arra, hogy ne hagyja a felületen 2 percnél tovább.
- Kerülje a klóros termékek és a hidrofluorsav, hidrogén-fluorid tartalmú termékek használatát.
- Ne használjon magas ásványi anyag tartalmú zsíroldót, (50%-nál magasabb sósav) vagy nátrium-hidroxid oldatot tartalmazó termékeket. Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyeknek magas az ásványi anyag vagy mikrorészecske tartalma.
- Ne használjon karcolást okozó dörzsölő eszközöket, amelyek megkarcolhatják a felületet. Használjon egyszerű szivacsot, a dörzsis (zöld) rész nélkül.
- Ne használjon festék eltávolítót, sütőtisztító termékeket, metilén-kloridot tartalmazó termékeket, lefolyótisztító savakat, aceton tartalmú körömlakk lemosókat vagy hasonló termékeket.
- Amennyiben a fenti pontban felsorolt termékek valamelyike rácseppen a felületre, távolítsa el azt, amilyen gyorsan csak lehet bő vízzel és semleges tisztítószerrel.
- Kerülje a kevésbé ellenálló, az ütésekre érzékenyebb területek kitettségét, például az éleken és a szélek mentén.

A Silestone® és a Multistone nem vállal felelősséget a nem megfelelő tisztításból és karbantartásból eredő károsodásért.



MULTISTONE
CENTER

multistone.hu